

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Sika FastFix®-430 Road TH

ปูนฉาบซ่อมแซมเส้นใยไฟเบอร์ สำหรับงานซ่อมถนนแบบเร่งด่วน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Sika FastFix®-430 Road TH เป็นปูนส่วนผสมเดียว พร้อมใช้งาน เพียงผสมเข้ากับน้ำที่หน้างาน มีส่วนผสมของซีเมนต์ชนิดพิเศษมวลรวม คละขนาด และสารเติมแต่งเพื่อควบคุมการเซ็ตตัว เพิ่มความแข็งแรง ลดการหดตัว และมวลรวมคละขนาดทำให้ไม่เกิดการแยกชั้น

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับใช้ปิดหลุมผ่าท่อระบายน้ำ และฝาปิดหลุม อุปกรณ์สาธารณะที่ติดตั้งบนถนน
- เหมาะสำหรับใช้ซ่อมแซมพื้นในงานอุตสาหกรรม ทางเดินคอนกรีต ถนน
- เหมาะสำหรับงานฐานทางเดิน และพื้นผิวถนน
- เหมาะสำหรับฐาน หรือเทพ้อง วัสดุปิดรอยต่อขยายของถนน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์	25 กิโลกรัม / ถุง
อายุผลิตภัณฑ์	6 เดือน นับจากวันที่ผลิต หากจัดเก็บอย่างถูกวิธี ภายในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและไม่เสียหาย
การเก็บรักษา	จัดเก็บในบริเวณที่แห้ง และไม่โดนแสงแดดโดยตรง
ลักษณะของสินค้า/ สี	ผงซีเมนต์สีเทา
ขนาดอนุภาคสูงสุด	4 มม.
ความหนาแน่น	1.4 - 1.5 กิโลกรัม / ลิตร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Sika FastFix®-430 Road TH
ตุลาคม 2565, Version 02.01
020201010030000227

ข้อมูลทางเทคนิค

ค่ากำลังรับแรงอัด	มอร์ตาร์	ที่ปริมาณน้ำ 3.3 ลิตร (13.2%) (MPa)	ที่ปริมาณน้ำ 4 ลิตร (16%) (MPa)	(ASTM C109)
	3 ชั่วโมง	> 25	> 15	
	4 ชั่วโมง	> 30	> 20	
	1 วัน	> 40	> 30	
	28 วัน	> 50	> 40	

ค่ากำลังรับแรงดัด	มอร์ตาร์	ที่ปริมาณน้ำ 3.3 ลิตร (13.2%) (MPa)	ที่ปริมาณน้ำ 4 ลิตร (16%) (MPa)	(ASTM C348)
	1 วัน	> 6	> 5	
	28 วัน	> 8	> 7	

ข้อมูลการใช้งาน

อัตราส่วนผสม	การผสม	Sika FastFix®-430 Road TH	หินเกล็ด 3/8"	น้ำ (ลิตร)
มอร์ตาร์		1 ถุง 25 กิโลกรัม	-	3.3 - 4.0
ไมโครคอนกรีต		1 ถุง 25 กิโลกรัม	10 ลิตร (~12.5 กิโลกรัม)	3.5 - 4.5
ไมโครคอนกรีต		1 ถุง 25 กิโลกรัม	20 ลิตร (~25 กิโลกรัม)	5.5 - 6.5

ปริมาณการใช้	1 ลิตรของมอร์ตาร์ ใช้ Sika FastFix®-430 Road TH ประมาณ 2 กิโลกรัม 1 ลูกบาศก์เมตร ใช้ Sika FastFix®-430 Road TH 25 กิโลกรัม 75 ถุง และน้ำ 280 ลิตร
ระยะเวลาการใช้งานหลังผสม	10 - 15 นาที
ระยะเวลาเริ่มต้นแข็งตัว	15 - 30 นาที
ระยะเวลาแข็งตัวสมบูรณ์	25 - 35 นาที

ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิคที่แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

ข้อแนะนำเพิ่มเติม หรือข้อจำกัดในการใช้งาน

- อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน 5°C ถึง 35°C
- ห้ามผสมกับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น

ระบบนิเวศ สุขภาพและความปลอดภัย

การทำลายวัสดุต้องทำลายในระบบกำจัดขยะตามข้อบังคับท้องถิ่น สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงรายละเอียด ข้อควรระวังต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพ ความเป็นพิษ และเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ข้อแนะนำการใช้งาน

คุณภาพของพื้นผิว/การเตรียมพื้นผิวก่อนทำงาน

- พื้นผิวต้องแข็งแรงสะอาด และปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สี เศษสิ่งสกปรกที่หลุดล่อนได้ง่าย หรือน้ำยาทาแบบ เศษปูนหรือยิปซัม
- ในกรณีที่ต้องการฝังหรือยึดวัสดุต่างๆ วัสดุนั้นต้องไม่มีคราบน้ำมัน จารบี หรือสนิม
- สำหรับงานซ่อมแซม ต้องสกัดส่วนที่หลุดล่อนออก จนถึงส่วนที่อยู่ในสภาพดี มีพื้นที่ในการเท แต่ละครั้งไม่ควรเกิน 4 ตร.ม. เพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนที่สูงเกินไประหว่างการก่อตัวช่วงต้นจนถึงการก่อตัวช่วงปลาย โดยให้ความลึกอย่างน้อย 20 มม.
- พื้นผิวคอนกรีตต้องบ่มน้ำให้อิ่มตัว ไม่มีน้ำขังขณะทำงาน

การผสม

- ปริมาณน้ำและอัตราส่วนที่ใช้ขึ้นอยู่กับประเภทของการใช้งาน โดยอ้างอิงจากตารางสัดส่วนการผสม
- ผสมส่วนผสมโดยใช้เครื่องผสมโดยมีรอบประมาณ 500 รอบ/นาที
- ระยะเวลาการผสมประมาณ 3 นาที หรือจนส่วนผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
- พักส่วนผสมทิ้งไว้ 1 - 3 นาที
- หลังจากผสมแล้ว ห้ามเติมน้ำเพิ่ม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Sika FastFix®-430 Road TH
ตุลาคม 2565, Version 02.01
020201010030000227

การใช้งาน

การฝังเสา อุดปิด ขอบวัสดุ

1. ถ้าเราจะมีขนาดใหญ่มาก สามารถใช้การผสมแบบผสมกับหินเกล็ด เนื่องจากการผสมหินเกล็ด วัสดุจะสูญเสียคุณสมบัติในการไหลตัว อาจต้องใช้การกระทุ้งเพื่อสามารถเติมเต็มช่องว่างได้
2. สำหรับรูที่เจาะจะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 50 - 60 มม.
3. บ่มพื้นผิวให้อิ่มน้ำก่อนการทำงาน
4. จัดวัสดุที่ต้องการฝังให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ โดยยึดให้มั่นคง ไม่ขยับขณะทำงาน
5. เทวัสดุที่ผสมแล้วลงในรูจนเต็ม

ไมโครคอนกรีต

สำหรับความหนาแน่นมากกว่า 30 มม. ควรใช้ Sika FastFix®-430 Road TH เป็นแบบไมโครคอนกรีต

ไมโครคอนกรีต ทำได้โดยการผสมหินเกล็ด 3/8" ล้างสะอาด 10 - 20 ลิตร ต่อ Sika FastFix®-430 Road TH 25 กก. 1 ถัง

การซ่อมแซมพื้นอุตสาหกรรม ทางเดิน และถนนคอนกรีต

1. บ่มผิวคอนกรีตรวมทั้งแบบใต้อิมมัล
2. ชุบน้ำไม่ให้น้ำขังอยู่บนพื้นผิวคอนกรีตก่อนการทำงาน
3. เทวัสดุลงในบริเวณที่เตรียมไว้จนเต็ม
4. ใช้การกระทุ้ง เพื่อให้วัสดุสามารถเติมเต็มช่องว่างได้ดียิ่งขึ้น
5. แต่งผิวหน้าให้เรียบด้วยเกรียงฉาบ

วิธีการบ่ม

Sika FastFix®-430 Road TH เมื่อบ่มตัวจะเกิดการหดตัวเล็กน้อย เพื่อป้องกันการแตกร้าวก่อนถึงเวลาที่เหมาะสม ต้องคอยรักษาพื้นผิวให้ชุ่มชื้น หากสัมผัสกับแสงแดดจัดและลมแรง แนะนำให้ทำการบ่มตามมาตรฐานที่เหมาะสม

การทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์

ทำความสะอาดเครื่องมือต่างๆ ด้วยน้ำสะอาดทันทีที่เสร็จงาน

ข้อจำกัดในท้องถิ่น

ผลจากระเบียบข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่น อาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลสินค้าของท้องถิ่น สำหรับคำอธิบายที่แน่นอนของด้านการประยุกต์ใช้

ข้อมูลกฎหมาย

ข้อมูลที่เราพบในที่นี้และข้อเสนอแนะใดๆ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างกันของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างานทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ได้อ้างอิงไว้ หรือจากคำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขายและการจัดส่งของ Sika ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างอิงข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

บริษัท ซิกา (ประเทศไทย) จำกัด

700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร : + 66 3810 9500

E-mail : sikathai@th.sika.com

www.sika.co.th



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Sika FastFix®-430 Road TH

ตุลาคม 2565, Version 02.01

020201010030000227

SikaFastFix-430RoadTH-th-TH-(10-2022)-2-1.pdf